

実験用ガラス基板

2016年10月現在

1. 透明電極基板 (FTO ガラス)

価格は税抜き価格です。

型番	板厚	サイズ	価格(円)
FTN(旭硝子製)	1.8mm	100mm×100mm	1,100
FTN(日本板硝子製)	1.6mm	100mm×100mm	1,600
FTB (TiO _x バッファ付)	1.8mm	100mm×100mm	5,000

※FTB は旭硝子製 FTO ガラス上に約 8nm の TiO_x バッファ層を成膜したものです。

透明電極基板特性表 (標準値)

型番	シート抵抗(Ω/□)	透過率	ヘイズ率	耐熱温度
FTN(旭硝子製)	10	84.9%	11.2%	300℃(大気) 500℃(還元雰囲気)
FTN(日本板硝子製)	10	82.0%	9.5%	500℃ (大気)

2. Pt/Ti 付きガラス基板

価格は税抜き価格です。

型番	板厚	サイズ	価格(円)
GLM	0.7mm	100mm×100mm	8,000

Pt/Ti 付きガラス基板特性表 (標準値)

シート抵抗(Ω/□)	白金膜厚	チタン膜厚	有効エリア	基板
5 以下	約 10nm	200~300nm	97mm×97mm	白板ガラス

3. カットサービス

※任意サイズへカットしての販売も承っております。(例：20mm×50mm、100 枚など)
カット精度は±0.5mm です。価格はお問い合わせ下さい。



Astellatech

〒214-0034

神奈川県川崎市多摩区三田 2-3227

TEL : 044-299-7512

FAX : 044-299-7514

アステラテック 株式会社

明治大学地域産学連携研究センター301 号室

E-mail : contact@astellatech.co.jp

URL : <http://www.astellatech.co.jp>